NATURHAUS Imprégnation Design

Information produit:

NATURHAUS *Imprégnation design* est un vernis de fond pour tous les types de bois utilisés à l'intérieur comme à l'extérieur. Le produit permet une imprégnation perméable à la vapeur et poreuse qui brûle légèrement la madrure du bois. NATURHAUS *Imprégnation design* pénètre le bois et réduit sa capacité à absorber l'humidité. Le produit convient aussi à la fixation des sels protecteurs.

NATURHAUS *Imprégnation design* ne contient aucun produit anti-bleu. Si vous craignez une attaque de la pourriture bleue (p. ex. pour des bois de conifères à l'extérieur ou dans un intérieur humide), utilisez plutôt NATURHAUS *Imprégnation design anti-bleu (article n° 10208)*.

Composition:

Standolies de l'huile de lin et de l'huile de bois, ester résinique de colophane, huile d'orange distillée, isoparffines et des siccatifs sans plomb (acides gras ramifiés, mélange de sels de calcium, cobalt et zirconium) comprenant moins de 0,1 % d'acide gras de cobalt.

Mode d'emploi:

Appliquer NATURHAUS *Imprégnation design* non-dilué au pinceau, par pulvérisation, au rouleau ou par trempage. Un ponçage préliminaire du bois non-traité à une granulation de 120-150 permet d'obtenir un très bon résultat de l'application consécutive de vernis. Les éléments assurant la stabilité dimensionnelle **doivent** subir un ponçage préliminaire à la granulation indiquée. Appliquer 1-2 x selon la capacité d'absorption du bois. Le bois de bout devrait être traité plusieurs fois. Une fois sec, procéder à un ponçage intermédiaire à une granulation 150-180. La teneur en humidité du bois ne doit pas excéder 15 % à l'extérieur et 12 % à l'intérieur. Nettoyer les outils utilisés avec du NATURHAUS *Dilution pour système mixte (article n° 10505)*. Procéder à un essai avant chaque application sur une surface inconnue.

Couche de finition:

NATURHAUS *Lasure design transparente/couvrante (article n° 13000 - 13600)*

Temps de séchage:

Environ 6 - 8 heures, ou toute une nuit (20°C, humidité relative de 65 %)
Ce produit ne doit pas être appliqué par des températures inférieures à +10°C !

Propriétés physiques:

Densité env. 0,83 g/ml, viscosité env. 14 s (ISO 2431, 4 mm)

Pouvoir couvrant:

8 - 12 m²/l (correspondant à 80 - 120 g/m^2) en fonction du fond et du mode d'application.

Stockage:

Peut être stockée pendant 2 ans au moins en emballage d'origine bien fermé dans un endroit frais et sec et à l'abri du gel.

Étiquetage:

Inflammable, irritant, dangereux pour l'environnement, peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau, toxique pour les organismes aquatiques, peut entríner des effets néfastes á long terme pour l'environment aquatique.

Précautions d'emploi et de manipulation:

Risque d'inflammation spontanée. Afin d'éviter tout risque d'inflammation spontanée, conserver les chiffons, éponges, pads de polissage, poussières abrasives etc. encore imbibés d'huile, trois jours dans un récipient en matière plastique rempli d'eau. Des chiffons avec des résidus secs peuvent être éliminés avec les ordures ménagères ou être incinérés. Ne pas utiliser dans des cabines de pistolage ou devant des bouches de captage où on traite avec des laques conventionelles. Mettre les récipients vides au recyclage. Respecter la fiche de données de sécurité. Porter des gants appropriés. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles- ne pas fumer. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballagge ou l'étiquette. Respecter la fiche de données de securité.

Réf. Article:

00202

Conditionnement:

750 ml fer blanc	2,5 l fer blanc	5 l fer blanc	10 l fer blanc	25 l fer blanc	200 l tonneau en fer

Cette notice est publiée à des fins de consultation et est basée sur des recherches précises selon l'état actuel de la technique. Toutes les données concernant l'aptitude, la manipulation et l'utilisation de nos produits, toutes les recommandations techniques et autres données sont indiquées en bonne conscience et au mieux de nos connaissances actuelles, elles ne dispensent pas le client ou l'utilisateur de procéder à ses propres vérifications et essais. Nous ne saurons être tenus responsables qu'en cas de malveillance ou de grossière négligence de notre part.

(Version 001 / mars 2012)

Naturhaus Naturfarben GmbH, Eichenstr. 8, DE-83083 Riedering, www.naturhaus.net
Courriel: info@naturhaus.net, Téléphone (0 80 36) 30 05-0 · Fax (0 80 36) 30 05